

Сухая смесь «Б-2000»

для приготовления цементирующего штукатурного покрытия

Описание материала

Сухая смесь Б-2000 серый порошок, состоящий из цемента, фракционного песка и полимерных добавок. При смешивании с водой образует легко перерабатываемый раствор, который наносится шпателем, теркой на вертикальные поверхности из вспененного полистирола, бетона, кирпича. Материал Б-2000 облегчает нанесение и укладку сетки из стекловолокна и обеспечивает высокое качество контроля толщины и текстур поверхности. Б-2000 образует идеальную подложку для текстурных финишных защитных отделочных покрытий.

Состав

Штукатурное покрытие изготавливается на основе портланд цемента марки М-500 Д 0 с добавлением импортных полимерных компонентов. Испытания проводились по ГОСТ 9707 и ГОСТ 9708 (протокол испытания № 420-118 от 17 сентября 2002 года).

Отличительные характеристики

- Хорошая адгезия
- Огнестойкость
- Водонепроницаемость
- Низкая усадка
- Прочность на износ
- Высокая прочность на изгиб
- Высокая устойчивость к циклам заморозки/оттаивания
- Высокая ударопрочность

Подготовка поверхности

Вся поверхность пенополистирола перед нанесением смеси должна быть обязательно очищена специальными щётками от пыли и налёта. Температура основания должна быть не ниже +5°С и не выше +30°С.

Приготовление и расход раствора

На 1 кг сухой смеси добавляется 0,1 ÷ 0,15 л. воды комнатной температуры (на мешок 20 кг 2-3 л.) Количество воды зависит от условий окружающей среды, замешивать раствор необходимо механическим способом при помощи электромешалки со средней скоростью 400-600 об./мин. Для достижения однородной смеси без комков, оставить на 2-3 минуты для созревания, затем опять интенсивно перемешать, полученный раствор использовать в течение 2 часов.
Расход 3–5 кг/м²

Нанесение штукатурки

Штукатурку использовать при температуре от +5°С до +30°С. Наносить и выравнивать штукатурку рекомендуется стальным шпателем или затиркой. Во время высыхания штукатурка должна быть защищена от высоких температур. Не рекомендуется наносить штукатурку во время дождя и непосредственно после дождя, по влажной поверхности.

Примечание

Не следует давать смеси загустеть. Если по прошествии 0,5-1 часа смесь начинает загустевать, следует добавить необходимое количество воды и снова перемешать. Более одного раза разводить смесь нельзя!

Упаковка, хранение

Поставляется в 4-слойных крафт-бумажных мешках по 20 кг. Паллетируется в сухом помещении. В закрытой упаковке состав сохраняет свойства в течение 6 месяцев.



ВНИМАНИЕ: СМЕСЬ СОДЕРЖИТ ЦЕМЕНТ НЕОБХОДИМО ПРЕДОХРАНИТЬ ГЛАЗА И КОЖУ ОТ КОНТАКТА С РАСТВОРОМ.

arxx
СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

КАНСТРОЙ